



## Ochranný náter pričných rezov (extra)

### - Hirnholzschutz -

Špeciálny ochranný gélový náter pričných rezov pred prenikaním vlhkosti


| Odtieň     | Dostupnosť             |               |
|------------|------------------------|---------------|
|            | Počet kusov na palette | 672           |
|            | <b>Balenie</b>         | <b>0,75 l</b> |
|            | Druh balenia           | plechový obal |
|            | Kód obalu              | 01            |
|            | <b>Číslo výrobku</b>   |               |
| bezfarebný | 1900                   | ■             |

#### Spotreba

Cca 100 ml/m<sup>2</sup> podľa typu a nasiakavosti podkladu



#### Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Ochrana pred vlhkosťou pre rezané a čelné plochy

#### Vlastnosti výrobku



- Filmotvorný
- Odpudzuje vodu
- Elastický
- Zabraňuje difúzii
- Významne zabraňuje zväčšovaniu objemu dreva vplyvom vlhkosti
- Prelakovateľný pomocou bežných náterových systémov

#### Informácie o výrobku

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Spojivo         | Akrylát                         |
| Hustota (20 °C) | Cca 1,04 g/cm <sup>3</sup>      |
| Zápach          | Mierny, po uschnutí bez zápachu |

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú špecifikáciu produktu.

#### Ďalšie informácie

➤ [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

#### Systémové produkty

- [TOP Terasový olej \(2652\)](#)
- [Olejová lazúra <sup>\[eco\]</sup> \(7670\)](#)
- [Terasový olej <sup>\[eco\]</sup> \(7690\)](#)
- [Lazúrovací krém 3v1 \(2715\)](#)
- [HK lazúra 3v1 \(2250\)](#)
- [UV+ lazúra \(2234\)](#)
- [DF - Krycia farba \(3600\)](#)
- [Venti - Lak 3v1 \(2705\)](#)
- [HSG – Impregnačný základ na drevo\\* \(2066\)](#)
- [Špeciálny izolačný základ \(3440\)](#)

\*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



## Prípravné práce

### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt.

Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

### Príprava podkladu

Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom\* (\*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

V prípade produktov, ktoré nevytvárajú film (tenkovrstvé lazúry a oleje) nasleduje aplikácia až po kompletnom nanesení týchto produktov, v opačnom prípade by totiž nemohli správne vsiaknuť.

V prípade filmotvorných produktov (strednovrstvé lazúry a krycie farby) nasleduje aplikácia medzi prvou a druhou vrstvou týchto produktov.

Po nanesení základu urobte ľahké medzibrúsenie.

## Spracovanie



### Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.

Nanášajte natieraním.

Vo výnimočných prípadoch je nutné náter zopakovať.

Po presušení naneste vhodnými produktmi medzivrstvu a vrchný náter.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

## Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Zaistite dobré vetranie.

### Sušenie

Pretierateľný: po cca 2 hodinách

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

### Riedenie

Pripravený k aplikácii

## Upozornenie

Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

## Pracovné náradie / čistenie




Štetec s plastovými štetinami, plochý štetec

Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

## Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

## Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

## Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

## Biocídny prípravok

Obsahuje biocídny prípravok (konzervačný prostriedok pre výrobky v plechovom obale) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasinky atď.). Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia pri spracovaní!



Obsah VOC podľa smernice  
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

| VOC   |        |
|-------|--------|
| Kat.  | A/e    |
| 2010: | 130g/l |
| max.: | 130g/l |

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.