



Podlahový lak PREMIUM

- Treppen- & Parkettlack -

Fixačný vodouriediteľný polyuretánový lak na podlahy, korok a nábytok



Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	672	200	96
	Balenie	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	
	Kód obalu	01	03	05
	Číslo výrobku			
hodvábnne lesklý	2390	■	■	■
hodvábnne matný	2391	■	■	■

Spotreba

100-120 ml/m² na jednu vrstvu náteru



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Nábytok a interiérové dvere
- Palubovky, parkety a schody
- OSB dosky a korkové podlahy
- Obklady stien a stropov

Vlastnosti výrobku



- Na vodnej báze
- Výborná spracovateľnosť
- Dobrá rozlievateľnosť
- Odolný voči oderom a poškrabaniu
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky

Informácie o výrobku

Spojivo	Akrylátové disperzie /PU-disperzie
Hustota	Cca 1,03 g/cm ³
Zápach	Mierny
Stupeň lesku	Hodvábnny lesk, hodvábnny mat

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- [Karta údajov k trvalej udržateľnosti](#)

Systémové produkty

- [Vosková lazúra \(2400\)](#)
- [Olejová lazúra ^{\[eco\]} \(7670\)](#)



Prípravné práce

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt.

Vlhkosť dreva: 8-12%

Predbrus s P150 – 180.

Príprava podkladu

Dôkladne odstráňte nečistoty, masntotu a uvoľnené staré nátery

Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.

Masťné dreva a dreva obsahujúce živicu umyte pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

Spracovanie



Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.

Natierajte alebo nanášajte valčekom.

Urobte jemný medzibrus pomocou brúsnej špongie o zrnitosti P240 – 320.

Vyhnite sa prebrúseniu.

Po zaschnutí a medzibrúsení naneste druhú vrstvu.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Pri vysokej záťaži materiálu je nutné naniesť najmenej 3 vrstvy.

Nenaliievajte priamo na podklad, inak sa môžu vytvoriť flaky.

Nenatierajte viac než 2 vrstvy vrámci jedného dňa.

Schnutie

Suchý proti prachu: asi po 1 hodine

Suchý na dotyk: asi po 2 hodinách

Pretierateľný: asi po 4 hodinách

Plne zatažiteľný: po 7 dňoch

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Pri práci a počas schnutia zaistite dobré odvetranie.

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

Riedenie

Pripravený k spracovaniu.

Pri aplikácii pomocou valčeka môžete pre zlepšenie rozlievateľnosti pridať asi 5 % vody.

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

Z podlahy a schodov odstraňujte pravidelne prach a iné nečistoty pomocou mäkkej metly alebo mopa.

V prípade potreby utrite vlhkou handričkou raz týždenne bežne dostupným prostriedkom na starostlivosť o lakované podlahy

Pracovné náradie / čistenie




Štetec s plastovými štetinami, valček z mikrovlákná, mohérový valček, penový valček

Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.



Upozornenie na likvidáciu
odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zvyškov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Tekutý náter alebo jeho zvyšky nevylievajte do výlevky, a to ani pri čistení náradia použitého na aplikáciu náteru.

Biocídny prípravok

Obsahuje ako "ošetrojúci tovar" biocídny prípravok (Konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov) s biocídnymi účinnými látkami reakčnú zmes: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) ; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on na ochranu obsahu balenia pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktériami, kvasinkami, atď.). Je nutné dodržiavať pokyny k spracovaniu!

Obsah VOC podľa smernice
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.