



DF-Krycia farba

- Deckfarbe -

Vysoko krycia farba na vodnej báze na ochranu pred poveternostnými vplyvmi



Odtieň	Dostupnosť					
	Počet kusov na palete	672	200	96	30	22
	Balenie	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	5 l	10 l	20 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03	05	10	20
	Číslo výrobku					
biela (RAL 9016)**	3600	■	■	■	■	■
svetlosivá	3601	■	■	■	■	
tmavosivá	3602	■	■	■	■	
frízka modrá	3604	■	■			
listová zelená	3605	■	■	■	■	
fľašková zelená	3606	■	■	■	■	
orechovo hnedá (RAL 8011)**	3607	■	■	■	■	
tabaková hnedá	3608	■	■	■	■	
bazaltová sivá (RAL 7012)**	3609	■	■	■		
červenohnedá	3610	■	■	■		
švédská červená	3611	■	■	■	■	
kukuricová žltá	3612	■	■			
okenná sivá (RAL 7040)**	3613	■	■	■		
čierna	3615	■	■	■	■	
slonovinová (RAL 1015)**	3616	■	■			
škandinávská červená	3623	■	■	■	■	
antracitová sivá (RAL 7016)**	3624	■	■	■	■	
špeciálne odtiene***	3619	■	■	■	■	■
**farebné odtiene podľa RAL, všetky ostatné odtiene sú naše vlastné						
*** minimálne odberové množstvo 5L						

Spotreba

100 ml/m² na jednu vrstvu náteru

Spotreba je závislá od podkladu, pozri príklady použitia



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Základný náter, medzivrstva a vrchný náter
- Pozinkované žľaby a plechy
- Mnoho ďalších podkladov
- Nepoužívajte na čerstvo impregnované dreva. Dodržujte čas potrebný na stabilizáciu
- Nie je vhodný na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.)



Vlastnosti výrobku



- Vysoko krycia
- Elastická
- Neodlupuje sa
- Odolný proti zásadám, vhodný i pre minerálne podklady
- Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
- Nízky obsah rozpúšťadiel, mierny zápach
- Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné
- Brilantné, čisté intenzívne farebné odtiene môžu mať, vzhľadom k obsahu pigmentu, nižšiu kryciu schopnosť. Odporúčame, u kritických farebných odtieňov, tieto oblasti natrieť najskôr krycím základným náterom.

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 1,2 g/cm ³
Zápach	Mierny
Stupeň lesku	Hodvábny mat

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenaajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- [Karta údajov k trvalej udržateľnosti](#)
- [Vzorkovník farieb](#)

Systémové produkty

- [HSG – Impregnačný základ na drevo* \(2066\)](#)
- [Izolačný základ PLUS \(3450\)](#)
- [Ochranný náter priečných rezov \(extra\) \(1900\)](#)
- [Primer Hydro HF \(0725\)](#)

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

- **Príprava podkladu**
Dôkladne odstráňte nečistoty, masť a uvoľnené staré nátery

Drevené podklady:

Hoblované drevené povrchy pred prvou vrstvou náteru dôkladne prebrúste (P100 – P120), aby ste zabezpečili dobrú príľnavosť a rovnomerné prijímanie farby.

Zosivené a zvetrané drevené povrchy prebrúste až na nosný podklad (P80 – P120).

Neporušený starý náter a medzivrstvu prebrúste (P180 – P240).

Brúsny prach dôkladne odstráňte.

Uvoľnené a popraskané hrče, ako aj otvorené miesta so živinicou odstráňte a vyčistite pomocou vhodného prostriedku (napr. Remmers Verdünnung & Pinselreiniger).

Drevo v exteriéri, ktoré je potrebné chrániť pred hnilobou a zamodraním, vopred ošetríte vhodným prostriedkom na ochranu dreva*. (*Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!)

Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

Aby sa zabránilo vzniku flakov na dreve z dôvodu prenikania trieslovín z dreva, pri použití tohoto produktu v bielej farbe alebo svetlých odtieňoch, urobte základný náter pomocou výrobku Izolačný základ PLUS.

Aby sa zabránilo znečisteniu susediacich stavebných prvkov extraktívnymi látkami (napr. u výplní v hrazdení), ošetríte drevo zo všetkých strán.

Všetky zvetrané karbolinové nátery pretierajte iba pomocou tmavých farebných odtieňov, vždy urobte skúšobný náter.

Zinok (pozinkovaná oceľ):

Zmáčanie čpavkom prevádzajte pomocou brúsneho padu. dodržujte technický list č.5.

V prípade zvýšenej mechanickej záťaže použijte ako základný náter výrobok Izolačný základ PLUS.

Minerálne podklady:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem vlasových trhlín) a bez škodlivých solí.

Odstráňte všetky nenosné staré nátery. Nosné minerálne podklady, ako aj brúsiteľné, ale pevne priliehajúce podklady, ošetríte základným náterom Primer Hydro HF.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dobre premiešajte a naneste pomocou štetca alebo valčeka.

Dodržujte časy sušenia medzi jednotlivými vrstvami.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.



Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.
Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.
Na ochranu pred vlhkosťou by mali byť čelné a rezné povrchy ošetrené Ochranným náterom priečných rezov.
Zabráňte kontaktu lak na lak napr. stohovaním.
Až počas schnutia vznikne farebný odtieň zhodný s odtieňom vo vzorkovníku.
Nepoužívajte na drevíny impregnované boritou soľou.
Pri použití vo vnútorných priestoroch zaistíte dostatočné vetranie.

Schnutie

Cca 2–4 hodiny pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

Riedenie

Pripravené na použitie

Príklady použitia

Príklady použitia	Impregnácia	Základný náter	Medzivrstva	Konečný náter
Drevené podklady: Neošetrené drevo, staré zvetrané drevené podklady, renovačné nátery na disperzných farbách a lakoch, ako aj lazúry na ochranu dreva	V prípade potreby ošetriť prípravkom HSG - Impregnačný základ na drevo* (len v exteriéri).	Izolačný základ PLUS alebo DF - Krycia farba	Izolačný základ PLUS alebo DF - Krycia farba	DF - Krycia farba
Zinok (pozink. oceľ): Zinok, pozinkovaná oceľ a tvrdé PVC, renovačný náter na starý náter	--	Izolačný základ PLUS	DF - Krycia farba	DF - Krycia farba
Minerálne podklady: Zvetraný vlákňitý cement	--	1-2 x Primer Hydro HF	DF - Krycia farba	DF - Krycia farba
Pohľadový betón, neporézny betón	--	Primer Hydro HF	DF - Krycia farba zriedená s 10 % vodou	DF - Krycia farba
Staré omietky, vonkajšie (pieskované omietky / nosné omietky)	--	Nosné, pieskované, kriedové omietky s Primer Hydro HF	DF - Krycia farba zriedená s 10 % vodou	DF - Krycia farba
Nosné omietky, vnútorné (sádrové omietky, vápenné malty, pohľadové omietky)	--	DF - Krycia farba zriedená s 10 % vodou	--	DF - Krycia farba
Renovačné nátery starých disperzných farebných náterov, syntetických omietok, olejových a lakových náterov	--	Kriedované omietky s Primer Hydro HF	DF - Krycia farba zriedená s 10 % vodou	DF - Krycia farba
Sadrokartón	--	Primer Hydro HF	DF - Krycia farba	DF - Krycia farba
Tapety, drevotrieska atď.	--	DF - Krycia farba	--	DF - Krycia farba

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":
Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).
V prípade hoblňovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej prínavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a renovácie. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej prínavosti. Týmto by sme mali doceliť dlhší interval prípadnej údržby. Dodržiavajte predpisy o ochrane stavebného dreva.
Nepoužívajte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahov a bez polomeru hrán, zabráňte nahromadeniu vlhkosti.




Pracovné náradie / čistenie



Štetec s plastovými štetinami, plochý štetec, mohérový valček
Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Tekutý náter alebo jeho zvyšky nevyliievajte do výlevky, a to ani pri čistení náradia. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii.

Biocídny prípravok

Obsahuje ako "ošetrojúci tovar" biocídny prípravok (Konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov) s biocídnymi účinnými látkami 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on a reakčnú zmes: 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) na ochranu obsahu balenia pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktériami, kvasinkami, atd.). Je nutné dodržiavať pokyny k spracovaniu!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.